

Die GBA Dämpferserie wurde entworfen, um ein Maximum an Energie zu absorbieren bei einem Minimum an Bauteilhöhe und Bauteilgewicht. Mit nur einer Schraube ist der Dämpfer sowohl horizontal als auch vertikal einfach zu befestigen.


TecsPak[®]-Dämpfer Typ GBA-7

Bauhöhe	h	41,1 [mm]
Außendurchmesser	da	45,7 [mm]
Innendurchmesser	di	23,6 [mm]
Fußdurchmesser	d _{Fuß}	40,1 [mm]
Bohrungsdurchmesser	d _{Bohrung}	14,0 [mm]
Bauhöhe (komprimiert)	h _{komprimiert}	21,8 [mm]
Außendurchmesser (komprimiert)	da _{komprimiert}	59,2 [mm]
Energieaufnahme	E	173,0 [Nm]
Max. dynamische Kraftaufnahme	F _{max dyn}	13.400,0 [N]
Gewicht		48,2 [g]

Alle Angaben sind Nennmaße. Toleranzen sind auf Wunsch zu erfragen.

Standarddämpfer GBA-7
Kraft-Wegkennlinie, statisch

Eges: 75,0 Nm, Eabs: 31,0 Nm, Wirkungsgrad: 41%




MöllerMiner GmbH ist ein Joint Venture der MöllerFlex GmbH Delbrück und der Miner Elastomer Products Corporation, Geneva Illinois, USA

© Copyright 2020 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten.

Standarddämpfer GBA-7
Kraft-Wegdiagramm, dynamisch

Eges: 140,0 Nm, Eabs: 87,0 Nm, Wirkungsgrad: 62%




MöllerMiner GmbH ist ein Joint Venture der MöllerFlex GmbH Delbrück und der Miner Elastomer Products Corporation, Geneva Illinois, USA

© Copyright 2020 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten.

**Standarddämpfer GBA-7
Not-Stop-Einsatz, dynamisch**

Eges: 173,0 Nm, Eabs: 114,0 Nm, Wirkungsgrad: 66%



MöllerMiner GmbH ist ein Joint Venture der MöllerFlex GmbH Delbrück und der Miner Elastomer Products Corporation, Geneva Illinois, USA

© Copyright 2020 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten.

Alle Angaben in diesem Datenblatt basieren auf den derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Die aufgeführten Nennmaße stellen lediglich Richtwerte dar. Sämtliche in diesem Datenblatt dargestellten Angaben und Werte können z. B. durch Verarbeitungsbedingungen oder Umgebungseinflüsse beeinflusst werden und befreien den Anwender / Verarbeiter daher nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Für Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung, insbesondere bezüglich etwaiger Anwendungsbereiche.

Wir behalten uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Weitergabe, Nachdruck, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhalts an Dritte, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung gestattet.